isofloc® woodflex



ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN:

Harmonisierte technische Spezifikation		EN 13171 : 2012+ A1 : 2015		
Produziert und Überwacht gemäss		DIN EN 13171		
Plattenkennzeichnung	WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AF ₁ 5			
Zusammensetzung	Fasern aus Kiefernholz mit polyolefiner Bindefaser			
		Ammoniumsulfat als Flammschutzmittel		
Anwendung	Nach DIN 4108-10 : 2015 (DZ, DI, WH, WI, WTR)			
		Dämmung für Hohlräume in Dach, Decke und Wand.		
		Nicht auf Druck und Zug belastbare Dämmung.		
Wärmeleitfähigkeit λ		0,036 W/(m · K) Nennwert λ _D		
	СН	0,036 W/(m · K) Bemessungswert gem. SIA		
Rohdichte		± 60 kg/m³		
Spezifische Wärmekapazität c		2100 J/(kg · K)		
Brandverhalten		E nach DIN EN 13501-1		
	CH	Brandverhaltensgruppe RF 3		
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl µ		1 – 2		
Längenspezifischer Strömungswiderstand r		≥ 5 kPa · s/m²		
Abfallschlüssel (AVV)		030105 / 170201 wie Holz- und Holzwerkstoffe		
Wiederverwertung		Sortenreines und trockenes Dämmmaterial kann		
		wieder verarbeitet werden.		
Flexflex		Dämmstoffmesser/Stich-/Schwersäge (Wellenschliff)		
Verarbeitung (Klemmen), siehe Lieferformtabelle		Max. Spannweite richtet sich nach Mattendicke		
Lieferformen		Rechteckige Platten a je 1220 x 575		



Gerne beantworten wir Ihre Fragen:

isofloc AG, CH-9606 Bütschwil Telefon: +41 (0)71 313 91 00 E-Mail: info@isofloc.swiss

Dicke [mm]	Fläche/Paket [m²]	Gewicht/m² [kg]	Stück/Paket	Pakete/Palette	Fläche/Palette [m²]	Gewicht/Pal. [kg]	Max. Spannweite [mm]
30	8.42	1.26	12	12	101.02	± 212	425
40	7.02	1.68	10	12	84.18	± 232	450
50	6.31	2.10	9	10	63.14	± 219	475
60	5.61	2.53	8	10	56.12	± 232	500
80	4.21	3.37	6	10	42.09	± 232	565
100	2.81	4.21	4	12	33.67	± 232	600
120	2.81	5.05	4	10	28.06	± 232	650
140	2.81	5.89	4	8	22.45	± 219	700
160	2.10	6.73	3	10	21.05	± 232	750
180	2.10	7.58	3	8	16.84	± 212	800
200	1.40	8.42	2	12	16.84	± 232	850
220	1.40	9.26	2	10	14.03	± 215	900
240	1.40	10.10	2	10	14.03	± 232	950

Ihre Vorteile:

• Top Wärmeleitfähigkeit

Diffusionsoffen

- Exzellente Klemmfähigkeit
- Sehr guter Hitzeschutz
- Geringe Staubbildung
- Leichte Verarbeitung

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Copyright © isofloc AG · Bütschwil 2018 · jas.b.isowoodflex.db.de.20180611.E

